



CEWELD 320 LR

TYPE Massivdraht rostfrei für hochkorrosive Umgebungen. (Typ 320, Alloy20,Valbruna AV20)

ANWENDUNGEN CEWELD® 320 LR (entspricht Alloy 20, Valbruna AV20) wird in einer Vielzahl von Industriezweigen eingesetzt, wie in der chemischen Verarbeitung, der Petrochemie und Raffinerie, dem Schiffbau der Pharmazie und der Lebensmittelverarbeitung. Zu den Endanwendungen gehören, Anlagen der Schwefelsäure produzierenden oder nutzenden Industrie, Lagertanks, Misch tanks, Rührwerke, Pumpen- und Ventilt eile, Lebensmittelverarbeitungsanlagen (Beständigkeit gegen Frucht- und Fettsäuren), Verbindungselemente und Armaturen, Produktion von syntetischen Kunststoffen.

EIGENSCHAFTEN CEWELD® 320 LR wurde speziell für die Beständigkeit gegen Schwefelsäure entwickelt. Sein Nickel-, Chrom-, Molybdän- und Kupfergehalt bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Der begrenzte Kohlenstoffgehalt und die Niob-Stabilisierung ermöglichen den Einsatz von geschweißten Bauteilen in korrosiven Umgebungen, normalerweise ohne Wärmebehandlung nach dem Schweißen. Mit 33 % Nickel ist C EWELD® 320 unempfindlich gegen Chlorid-Spannungsrisskorrosion. Diese Legierung wird oft gewählt, um SCC-Probleme zu lösen, die bei nichtrostendem 316L Legierungen auftreten können.

KLASSIFIKATION	AWS	A 5.9: ER320
	EN ISO	14343-B: G 320
	W.Nr.	2.4660
	F-nr	6
	FM	5

GEEIGNET FÜR 2.4660,
AISI 320, A351, A744 Gr. CN-7M
UNS N08020
Alloy 20, Carpenter 20, 320, Nicrofer 3620 nb, Carpenter 20, Incoloy 20, NiCr20CuMo

ZULASSUNGEN CE

SCHWEISSPOSITIONEN

					
PA	PB	PC	PD	PE	PF

TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE DES FÜLLMETALLS (%)	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Cu
	0.06	0.5	1.6	20	34	2.5	3.5

MECHANISCHE GÜTEWERTE	Heat Treatment	R _{p0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Hardness
	As Welded	400	590	35	HRc

RÜCKTROCKNUNG Nicht erforderlich

GAS ACC. EN ISO 14175 M13



CEWELD 320 LR

320 LR 1.2MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663415455

320 LR 1.6MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663415462