

CEWELD AA 309 LMo

TYPE Fil fourré rutile type 309LMo sous protection gazeuse M21 et C02

APPLICATIONS Applications de revêtement dans le cas où la première couche doit être en AISI 316, convient au soudage dissemblable d'acier à acier inoxydable, résiste à la chaleur jusqu'à 1050 degrés Celsius.

PROPRIÉTÉS CEWELD AA 309 LMo est un fil fourré rutile qui fonctionne avec un arc très stables, sans projections, produisant des surfaces de cordon de soudure brillantes et lisses et un laitier qui se détache de lui-même. Ce fil dépose un métal de soudure à faible teneur en carbone d'environ 23 %Cr-13 %Ni-2,3 %Mo.


CLASSIFICATION

AWS	A 5.22: E309LMoT0-1, A 5.22: E309LMoT0-4
EN ISO	17633-A: T 23 12 2 L R M21 3, 17633-A: T 23 12 2 L R C1 3
W.Nr.	1.4459
F-nr	6
FM	5

CONVIENT POUR ISO 15608: 8.1 Austenitic $\leq 19\% \text{Cr}$, TÜV 1000: Gr. 21-30, 1.4583, 1.4435, 1.4436, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4401, 1.4571, 1.4580, 1.4406, 1.4521, 1.4301, 1.4306, X102CrNiMoNb 18 12, X2CrNiMo 18 14 3 (TP), X4CrNiMo 17 13 3, X2CrNiMo 17 12 2 (TP), X 5CrNiMo 19 11 2, X4CrNiMo 17 12 2 (TP), X6CrNiMo 17 12 2, X6CrNiMoNb 17 12 3, X2CrNiMoN 17 12 3 (TP), X2CrMoTi18-2 316Cb, 316L, 316L, 316LN, 316H, 316, 316Ti, 316Cb, 316LN, 444 S31640, S31603, S31653, S31600, S31630, S44400

AGRÉMENTS CE

POSITIONS DE SOUDAGE



**ANALYSE CHIMIQUE
TYPIQUE DU MÉTAL DE
SOUDURE (%)**

C	Si	Mn	P	Cr	Ni	Mo	S	FN	FS	FNW
0.02	0.7	1.4	0.018	23.5	13	2.5	0.007	18	17	27

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	Rm (MPa)	A5 (%)	Impact Energy (J) ISO-V	Hardness
				-20°C	
As Welded	540	700	30	45	HRc

ETUVAGE 140°C / 24 hr

GAS ACC. EN ISO 14175 M21, C1