



# CEWELD SG Ni1 Tig

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                      |                    |                         |       |          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------|----------|
| TYPE                                                 | Métal d'apport pour les aciers à grain fin et les aciers résistant au froid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                      |                    |                         |       |          |
| APPLICATIONS                                         | Exigences offshore à des températures de travail allant jusqu'à -60° C, telles que grues, navires, plates-formes, pipelines pour les exigences NACE, chaudières, tubes, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                      |                    |                         |       |          |
| PROPRIÉTÉS                                           | Excellentes propriétés d'impact à basse température grâce à l'ajout de nickel et à une limite d'élasticité supérieure à 460 MPa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                      |                    |                         |       |          |
| CLASSIFICATION                                       | AWS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A 5.28: ER 80S-Ni1      |                      |                    |                         |       |          |
|                                                      | EN ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 636-A: W 46 6 3Ni       |                      |                    |                         |       |          |
|                                                      | F-nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                       |                      |                    |                         |       |          |
|                                                      | FM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                       |                      |                    |                         |       |          |
| CONVIENT POUR                                        | <b>ReH ≤ 500 MPa ISO 15608: 1.2 (275 &lt; ReH &lt; 360 MPa), 1.3 (ReH &gt; 360 MPa &lt; 500 MPa)</b><br>1.8900, 1.8901, 1.8902, 1.8903, 1.8905, 1.8907, 1.8910, 1.8912, 1.8915, 1.8917, 1.8930, 1.8932, 1.8935, 1.8937, 1.8970, 1.8971, 1.8972, 1.8973, 1.8975<br>S460N, S420N, S460NL, P460N, StE 420, StE 460, StE 500, TStE 380, S420NL, P460NL1, P420NH, P460NH, TStE 420, TStE 460, TStE 500, WStE 380, WStE 420, WStE 460, WStE 500, StE 385.7, StE 385.7 TM, StE 415, L485ME, 11MnNi5-3, 13MnNi6-3<br>ASTM A 203 Gr. D, E; A 350 Gr. LF1, LF2, LF3; A 420 Gr. WPL3, WPL6; A 516 Gr. 60, 65, 70; A 572 Gr. 42, 50, 55, 60, 65; A 633 Gr. A, D, E; A 662 Gr. A, B, C; A 707 Gr. L1, L2, L3; A 738 Gr. A; A 841 A, B, C; API 5 L X52, X60, X65, X52Q, X60Q, X65Q |                         |                      |                    |                         |       |          |
| AGRÉMENTS                                            | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                      |                    |                         |       |          |
| POSITIONS DE SOUDAGE                                 |                                                                                                                                                                 |                         |                      |                    |                         |       |          |
| ANALYSE CHIMIQUE<br>TYPIQUE DU MÉTAL<br>D'APPORT (%) | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si                      | Mn                   | P                  | S                       | Ni    |          |
|                                                      | 0.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.5                     | 1.05                 | 0.007              | 0.015                   | 0.9   |          |
| PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES                                | Heat Treatment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R <sub>P0,2</sub> (MPa) | R <sub>m</sub> (MPa) | A <sub>5</sub> (%) | Impact Energy (J) ISO-V |       | Hardness |
|                                                      | As Welded                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500                     | 570                  | 24                 | -40°C                   | -60°C | HRc      |
| ETUVAGE                                              | Non requis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                      |                    |                         |       |          |
| GAS ACC. EN ISO 14175                                | I1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                      |                    |                         |       |          |



# CEWELD SG Ni1 Tig

|                         |           |         |               |
|-------------------------|-----------|---------|---------------|
| SG NI1 TIG 1,6 X 1000MM | Packaging | KG/unit | EanCode       |
|                         | Tube      | 5       | 8720663405692 |
| SG NI1 TIG 2,0 X 1000MM | Packaging | KG/unit | EanCode       |
|                         | Tube      | 5       | 8720663405708 |
| SG NI1 TIG 2,4 X 1000MM | Packaging | KG/unit | EanCode       |
|                         | Tube      | 5       | 8720663405722 |
| SG NI1 TIG 3,2 X 1000MM | Packaging | KG/unit | EanCode       |
|                         | Tube      | 5       | 8720663405739 |